



Rédigé par : A.RODRIGUEZ

Approuvé par : M. SAVIGNAC

**LBUT:**
 Evaluation du collage CP "STRATIMER"  
 Essence plis :OKOUME
**II.REFERENCES PRODUIT:**

Fournisseur : STRAMICA (Tunisie)

Ep.15mm 9 plis



Ep :17mm 15 plis



Ep19mm 11 plis

**III.RESULTATS D'ESSAIS:** (Hydrolyse H<sub>2</sub>O ;95°C,72h)
 Ep.15mm 9 plis  
 Rupt. Cohésive 90%

 Ep :17mm 15 plis  
 Rupt. Cohésive 90%

 Ep19mm 11 plis  
 Rupt. Cohésive 90%
**IV.CONCLUSION:**

Les 3 contre plaques sont en classe 3, utilisation en milieux extérieurs suivant NF EN 314-2.

DIFFUSION POUR ACTION

C.DUVAL ;P.VALAX ;P.BONNEMORE ;S.GHAOUI

DIFFUSION POUR INFORMATION

MSC

Archivage: Laboratoire central